

---

**SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX**

---

8Uhi a 'fyj ]n]Y: 20/02/2005

GhfUbu'1 od 2

**Tehnički podaci:**

Osnova	Poliuretan
Izgled	Stabilna pena
Sistem očvršćavanja	Polimerizacija pomoću vlage
Formiranje pokorice(20°C/65%R.H.)	Ca 8 minuta
Vreme sušenja (20°C/65 % R.H.)	Otporna na dodir posle 20-25 min.
Vreme očvršćavanja(20°C/65%R.H.)	1 h za sloj od 30mm
Prinos	1000 ml daje 35-40 L očvrslе pene
Skupljanje	Nema
Naknadno širenje	Nema
Ćelijska struktura	Ca 70-80% zatvorene ćelije
Specifična težina	Ca 20 kg/m <sup>3</sup> (ekstrudirana, potpuno očvrsla)
Temperaturna otpornost	-40°C do +90°C kada očvrslе
Boja	Šampanj, svetlo zelena (opciono)
Klasa zapaljivosti (DIN 4102 part 2)	B3
Faktor izolacije	32 mW/m.K
Jačina na smicanje (DIN 53427)	15 N/cm <sup>2</sup> (DIN53427)
Jačina na pritisak (DIN 53421)	3 N/cm <sup>2</sup>
Jačina na naklon (DIN 53423)	7 N/cm <sup>2</sup>
Apsorpcija vode (DIN 53429)	1% Vol.

**Opis proizvoda:**

Soudafoam Gun Click&Fix je jednokomponentne, samoexpandirajuća, PU pena spremna za upotrebu. Opremljena je sa jedinstvenim patentiranim Click&Fix adapter sistemom za maksimalnu lakoću kod upotrebe. Sadrži pogonski gas, koji je nije štetan za ozonski omotač.

**Karakteristike:**

- Izvršno prijanjanje na sve podloge (izuzev Teflon, PE i PP)
- Visoka termo i zvučna izolacija
- Veoma dobar kapacitet popunjavanja
- Odličan kapacitet montaže
- Odlična stabilnost (nema skupljanja ili post ekspanzije)
- Veoma laka za upotreba zbog jedinstvenog Click&Fix adapter sistema.
- Veoma precizno nanošenje

**Primena:**

Ugradnja prozora i okvira vrata  
Popunjavanje šupljina  
Zaptivanje svih otvora na krovnim konstrukcijama  
Izrada zvučno izolovanih ploča  
Montaža i zaptivanje prozora - i okvira vrata  
Povezivanje izolacionih materijala i krovnih konstrukcija  
Upotreba pri zvučnoj izolaciji motora  
Povećanje toplotne izolacije kod rashladnih sistema

**Pakovanje:**

Pa[ [ çæ ]: aerosol dozna 750mL

**Rok trajanja:**

12 meseci u neotvorenoj ambalaži na hladnom i suvom mestu na temperaturama između +5°C i +25°.

Napomena: Direktive koje su sadržane u ovom dokumentu su rezultat naših eksperimenata i našeg iskustva i izdate su u dobroj veri. Zbog raznovrsnosti materijala i podloga i velikog broja mogućih aplikacija koje su izvan naše kontrole, mi ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za dobijene rezultate. U svakom slučaju preporučljivo je da se sprovede preliminarni test.

---

## SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX

---

8Uhi a 'fyj [n]Y: 20/02/2005

GfUbu 2 od 2

**Način primene:**

Vlažite podlogu 20 sekundi. Staviti pištolj na adapter. Navlažiti podloge sa raspršivačem vode pre upotrebe. Popuniti rupe i šupljine sa 65 %, jer će se pena nakon toga širiti. Ponavljajte mućkanje redovno tokom aplikacije pene. Ako morate da radite u slojevima, ponavljajte kvašenje nakon svakog sloja. Sveža pena može da se ukloni sa Soudal čistačem ili acetonom. Očvrsla pena može da bude uklonjena samo mehanički. Temperatura prilikom rada je od 5 do 40°C. (20°C-25°C preporučeno)

**Zdravstvene i sigurnosne preporuke:**

- Primenjujte uobičajene mere industrijske higijene.
- Nosite zaštitne rukavice i naočare.
- Uklonite očvrslu penu isključivo mehaničkim putem, nikada je ne spaljujte
- Za više informacija vidite uputstvo na etiketi.

**Napomene:**

- očvrsla pena mora biti zaštićena od UV-radijacije farbanjem ili nanošenjem sloja zaptivne mase (silikona, MS Polimera, akrilnog ili PU - zaptivača)
- Poštujte uputstva za čišćenje i skladištenje koja su priložena u kutiji sa Click&Fix PU-penom.

Napomena: Direktive sadržane u ovom dokumentu su rezultat naših eksperimenata i našeg iskustva i izdate su u dobroj veri. Zbog raznovrsnosti materijala i podloga i velikog broja mogućih aplikacija koje su izvan naše kontrole, mi ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za dobijene rezultate. U svakom slučaju, preporučljivo je da se sprovede preliminarni test.